

Fondo Rápido Anticorrosivo

Clasificación Pintura formulada en base a resinas alquídicas puras y modificadas, con pigmentos inhibidores de la corrosión de nueva generación (libres de Cromo), pigmentos colorativos colorativos y cargas inertes finamente micronizadas.

Propiedades Muy rápido secado, suave textura para evitar el lijado, extraordinaria adherencia y muy buen efecto inhibidor de la corrosión, combinados con un buen rendimiento.

Finalidad Pintura de fondo en superficies metálicas. Aumenta considerablemente la adherencia del esmalte al metal, al hacer de capa intermedia.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación Desengrasar con solventes o fosfatizantes. Si fuese necesario eliminar el óxido por medios mecánicos.

Textura Semi mate.

Color Colorado y Ocre. Por otros colores consultar.

Relación de Mezcla 2 partes de esmalte con 1 parte de catalizador poliuretánico.

Dilución Con Diluyente p/Sintéticos desde un 25 hasta un 100 %, dependiendo del sistema de aplicación empleado.

Forma de Pintado Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 17 - 20 segundos copa Ford N° 4.

Secado Libre de Polvo: 5 - 10 minutos
Secado al Tacto: 10 - 20 minutos
Secado Duro: 45 - 60 minutos

Rendimiento Aproximadamente 12 a 16 metros cuadrados porpara un espesor de 25 a 25 micrones en capa seca.

Cuidados Especiales Este fondo es ideal para el trabajo de "húmedo sobre húmedo"; y admite ser repintado con otros sistemas como el poliuretánico. En estos casos sugerimos ensayar previamente.