

Fondo Universal Monocomponente

Clasificación Pintura formulada en base a resinas especiales importadas, plastificantes no migrantes y pigmentos anticorrosivos.

Propiedades Extraordinario secado y adherencia (inclusive en superficies metálicas no ferrosas); excelente poder anticorrosivo. Apto para diversos sistemas de terminación.

Finalidad Pintura de fondo.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación Desengrasar con solventes o fosfatizantes. Si fuese necesario eliminar el óxido por medios mecánicos.

Textura Semi mate.

Color Ocre (otros colores por pedido).

Relación de Mezcla 2 partes de esmalte con 1 parte de catalizador poliuretánico.

Dilución Con thinner de buena calidad 40 a 50 %.

Forma de Pintado Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 16 - 18 segundos copa Ford N° 4. Dar de 15 a 20 micrones, si se recubre con terminación; si en cambio va ser expuesto a la intemperie, aplicar de 30 a 40 micrones.

Secado Libre de Polvo: 1 - 2 minutos
Secado al Tacto: 5 - 10 minutos
Secado Duro: 60 - 90 minutos

Rendimiento Aproximadamente 10 metros cuadrados por litro, para un espesor de 15 a 20 micrones en capa seca.

Cuidados Especiales Ya que este producto puede presentar sedimento, agitar convenientemente antes de utilizar.