



Selladores Para Maderas

Clasificación Pintura formulada en base a Nitrocelulosa de baja viscosidad.

Propiedades Rápido secado, buena dureza, fácil aplicación y buena lijabilidad.

Finalidad Pintura para muebles de interiores.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la superficie Sobre madera virgen.

Textura Semi brillante.

Color Transparente.

Relación de Mezcla -

Dilución Con thinner de buena calidad, no mas de un 10 %.

Forma de Pintado Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 18 - 22 segundos copa Ford N° 4.

Secado Libre de Polvo: 5 - 10 minutos
Secado al Tacto: 15 - 20 minutos
Secado Duro: 1 - 2 horas

Rendimiento Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca.

Cuidados Especiales No utilizar thinner de mala calidad para evitar el blanqueo en días de humedad.