

## Sellador Poliuretánico para Muebles 2 componentes

**Clasificación** Pintura formulada en base a resinas poliésteres con isocianatos aromáticos y cargas especiales.

**Propiedades** Extraordinaria dureza; excelente lijabilidad; gran resistencia mecánica. Fácil aplicación, muy buen secado y correcta nivelación.

**Finalidad** Pintura para muebles de interiores.

**Forma de expendio** En envases de 4 y 20 litros.

**Preparación de la Superficie** Aplicar sobre madera virgen, previo a la terminación poliuretánica de 2 componentes.

**Textura** Semi brillante.

**Color** Transparente.

**Relación de Mezcla** 2 partes de base con 1 partes de catalizador poliuretánico.

**Dilución** Una vez que fue mezclado con el catalizador, utilizar el diluyente poliuretánico para lograr viscosidad ideal. Dejar reposar 20 minutos antes de aplicar.

**Forma de Pintado** Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 18 - 22 segundos copa Ford N° 4.

**Secado** Libre de Polvo: 10 - 15 minutos  
Secado al Tacto: 20 - 30 minutos  
Secado Duro: 1 - 2 horas

**Rendimiento** Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca.

**Cuidados Especiales** Vida útil de la mezcla: 12 a 14 horas.