

Directo Metal

Clasificación Pintura formulada en base a resinas alquídicas puras y mod., coloreadas con pigmentos de excelente resistencia a la luz y óptimo poder cubritivo.

Propiedades Rápido secado, excelente brillo, nivelación y resistencia a la intemperie. Extraordinaria adherencia y flexibilidad, combinados con un rendimiento.

Finalidad Pintado de superficies metálicas y de madera. Para interior y exterior. Ideal para aberturas, maq. agrícolas, acoplados, tanques, estruct. metálicas en gral., etc.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie Normalmente se aplica sobre antioxidos al cromato de zinc. Cuando se aplica directamente sobre metales utilizar alguna técnica de limpieza superior al trapeado con solventes.

Textura Brillante. A pedido mate y semi mate.

Color Color a elección.

Relación de Mezcla -

Dilución Con diluyente para sintéticos desde un 10 hasta un 50 %, dependiendo del sistema de aplicación empleado.

Forma de Pintado Aplicar dos manos cruzadas viscosidad de 18 a 22 segundos Copa Ford N° 4

Secado
 Libre de Polvo : 15 - 30 minutos
 Secado al Tacto : 30 - 60 minutos
 Secado Duro : 6 - 8 horas

Rendimiento Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 20 a 25 micrones en capa seca.

Cuidados Especiales Sugerimos no diluir con nafta (por problemas de toxicidad, ya que hay naftas que contienen plomo); ni hacerlo con solventes de secado rápido puesto que puede quitar brillo al film de pintura.