

# Barniz Sintético

**Clasificación** Pintura formulada en base a resinas alquidicas puras y modificadas.

**Propiedades** Fácil aplicación (adaptable a todos los sistemas), rápido secado, excelente brillo, nivelación.

**Finalidad** Especial para la aplicación sobre ataúdes , aberturas y muebles en general. También puede ser utilizado como barniz aislante de secado al aire. No apto para exterior.

**Forma de expendio** En envases de 4 y 20 litros.

**Preparación de la Superficie** Sobre fondo sellador para maderas.

**Textura** Brillante.

**Color** Incoloro.

**Relación de Mezcla** -

**Dilución** Con diluyente para sintéticos desde un 10 hasta un 50%, dependiendo del sistema de aplicación empleado.

**Forma de Pintado** Aplicar dos manos cruzadas viscosidad de 18 a 22 segundos copa Ford nº 4.

**Secado** Libre de Polvo: 15 - 30 minutos  
 Secado al Tacto: 30 - 60 minutos  
 Secado Duro: 6 - 8 horas

**Rendimiento** Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 20 a 25 micrones en capa seca.

**Cuidados Especiales** Sugerimos no diluir con nafta (por problemas de toxicidad, ya que hay naftas que contienen plomo); ni hacerlo con solventes de secado rápido puesto que puede quitar brillo al film de pintura. No se recomienda su uso para exteriores.