

Revestimiento Ureico para Muebles

Clasificación Pintura formulada en base a un vehículo especial.

Propiedades Extraordinaria dureza; inmunidad agua y alcohol; gran resistencia mecánica. Fácil aplicación, muy buen secado y correcta nivelación.

Finalidad Pintura para muebles de interiores.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie Este material necesita ningún fondo o tapa poros, se aplica sobre si mismo.

Textura Brillante, semi brillo y semi mate.

Color Color a elección, o transparente.

Relación de Mezcla 4 partes de revestimiento ureico con 1 parte de catalizador ureico.

Dilución Una vez que fue mezclado con el catalizador, utilizar el diluyente ureico si fuese necesario.

Forma de Pintado Aplicar dos manos cruzadas viscosidad de 18 a 22 segundos copa Ford nº 4.

Secado
 Libre de Polvo : 5 - 10 minutos
 Secado al Tacto : 15 - 20 minutos
 Secado Duro : 1 - 2 horas

Rendimiento Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca.

Cuidados Especiales Vida útil de la mezcla : 12 a 14 horas.
 Ensayar previamente cuando se aplique sobre alguna anilina no utilizada con anterioridad. Las anilinas al aguarrás funcionan bien.