

Lacas para Maderas Terminación

Clasificación Pintura formulada en base a Nitrocelulosa de baja viscosidad, y alto contenido de sólidos.

Propiedades Rápido secado, buena dureza, fácil aplicación y gran rendimiento.

Finalidad Pintura para muebles de interiores.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie Sobre sellador para maderas.

Textura Sobre sellador para maderas.

Color Transparente.

Relación de Mezcla -

Dilución Con thinner de buena calidad.

Forma de Pintado Aplicar dos manos cruzadas viscosidad de 18 a 22 segundos copa Ford nº 4.

Secado Libre de Polvo: 5 - 10 minutos
Secado al Tacto: 15 - 20 minutos
Secado Duro: 1 - 2 horas

Rendimiento Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca.

Cuidados Especiales No utilizar thinner de mala calidad para evitar el blanqueo en días de humedad.