

Pintura Demarcatoria de Pavimentos al Caucho

Clasificación Pintura formulada en base a resinas, cauchos y plastificantes no migrantes.

Propiedades Otorga películas duras y flexibles, de gran resistencia mecánica; y pasible de sufrir variaciones atmosféricas en el orden de los - 5 °C a los 45 °C.

Finalidad Demarcación de rutas, municipios, playas de estacionamiento, cordones de veredas, industrias, etc.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie Se debe limpiar la superficie con cepillos especiales y/o escobas, hasta que quede libre de tierra y polvillo. No aplicar la pintura sobre superficies húmedas. Cuando se tenga dudas con la limpieza, pasar ácido muriático al 10%, enjuagar abundantemente, dejar secar y aplicar.

Textura Semi mate.

Color Blanco y amarillo (otros colores por pedido).

Relación de Mezcla -

Dilución Con diluyente especial para caucho clorado.

Forma de Pintado Como regla general se aconsejan dos a tres manos con una primera bien líquida (50 % de pintura y de diluyente).

Secado Libre de Polvo: 5 - 10 minutos
 Secado al Tacto: 10 - 20 minutos
 Secado Duro: 30 - 60 minutos

Rendimiento Aproximadamente 3 a 6 metros cuadrados por litro, para un aplicación de 0,150 mm a 0,300 mm.

Cuidados Especiales Como este material posee un excelente secado físico, no es conveniente el pintado de capas gruesas.