

Pintura Caucho Clorado

Clasificación Pintura formulada en base a cauchos clorados y plastificantes no migrantes.

Propiedades Extraordinaria resistencia a la humedad, acompañada de un buen comportamiento a los agentes químicos, a la acción mecánica y a los agentes atmosféricos.

Finalidad Uso general, piletas de natación, pinturas para pisos, etc.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie De acuerdo al sustrato y la mejor técnica posible.

Textura Semi brillo.

Color Blanco y celeste (otros colores por pedido).

Relación de Mezcla -

Dilución Con diluyente especial para caucho 20 a 30 %.

Forma de Pintado A criterio del cliente y de acuerdo al material a pintar. Como regla general se aconsejan dos a tres manos, con una primera bien líquida (50 % de pintura y dediluyente).

Secado
 Libre de Polvo: 5 - 10 minutos
 Secado al Tacto: 10 - 20 minutos
 Secado Duro: 30 - 60 minutos

Rendimiento Aproximadamente 6 a 10 metros cuadrados por litro, variable con la porosidad del sustrato y el espesor logrado o pretendido.

Cuidados Especiales Como este material posee un excelente secado físico, no es conveniente el pintado de capas gruesas.