

Esmalte Epoxi 2 componentes

Clasificación Pintura formulada en base a resinas epoxis y poliamidas de altos sólidos.

Propiedades Extraordinario dureza y resistencia química; excelente brillo. Muy buena adherencia sobre distintos sustratos.

Finalidad Pintura de terminación.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie Aplicar sobre Fondo Epoxi 4:1 o sobre Fondo Epoxi (alto contenido epoxídico) 4:1

Textura Brillante.

Color Blanco (otros colores por pedidos).

Relación de Mezcla 2 partes del esmalte epoxi con 1 parte del endurecedor epoxi.

Dilución Una vez que fue mezclado con el endurecedor, utilizar el diluyente epoxi para lograr viscosidad ideal, si fuese necesario. Dejar reposar 30 minutos antes de su aplicación.

Forma de Pintado Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 18 - 22 segundos copa Ford N° 4.

Secado Libre de Polvo: 30 - 40 minutos
Secado al Tacto: 40 - 60 minutos
Secado Duro: 3 - 4 horas

Rendimiento Aproximadamente 10 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca.

Cuidados Especiales Vida útil de la mezcla: 12 a 24 horas.
Extremar las precauciones cuando se aplique con Temperaturas inferiores a 5 °C.