

Barniz Isomerizado

Clasificación Pintura formulada en base a resinas especiales y aditivos nivelantes.

Propiedades Facil aplicación rápido secado excelente brillo y nivelación.

Finalidad Especial para aplicación sobre ataúdes muebles de pino , etc.
No apto para exterior.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie Sobre fondo sellador para maderas o fondo catalizable.

Textura Muy brillante.

Color Incoloro.

Relación de Mezcla -

Dilución Con diluyente para sintéticos desde un 10 hasta un 30 %, dependiendo del sistema de aplicación empleado.

Forma de Pintado Aplicar dos manos cruzadas viscosidad de 18 a 22 segundos copa Ford nº 4.

Secado Libre de Polvo: 15 - 30 minutos
Secado al Tacto: 30 - 60 minutos
Secado Duro: 6 - 8 horas

Rendimiento Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 20 a 25 micrones en capa seca.

Cuidados Especiales Sugerimos no diluir con nafta (por problemas de toxicidad, ya que hay naftas que contienen plomo); ni hacerlo con solventes de secado rápido puesto que puede quitar brillo al film de pintura.
No se recomienda su uso para exteriores.