

## Fondo Catalizable 8:1 / 4:1

**Clasificación** Pintura formulada en base a resinas especiales y aditivos nivelantes.

**Propiedades** Alto poder sellante, excelente lijabilidad.

**Finalidad** Sellador de maderas, base para barnices sintéticos, poliuretánicos y ureicos.

**Forma de expendio** En envases de 4 y 20 litros.

**Preparación de la Superficie** Libre de Polvo y grasas.

**Textura** Mate.

**Color** Incoloro.

**Relación de Mezcla** 8 partes de fondo catalizable y 1 parte de catalizador en el caso que se utilice como base de barnices sintéticos, 4 partes de fondo catalizable y 1 parte de catalizador en el caso que se utilice como base de para revestimiento ureicos o poliuretánicos de terminación.

**Dilución** Con diluyente para fondo catalizado desde un 10 hasta un 20 %, dependiendo del sistema de aplicación empleado.

**Forma de Pintado** Aplicar dos manos cruzadas viscosidad de 18 a 22 segundos copa Ford nº 4.

**Secado** Secado Duro, para lijar: 3 horas

**Rendimiento** Aproximadamente 12 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 70 micrones en capa húmeda.

**Cuidados Especiales** Pot-Life: aproximadamente 8 horas dependiendo de la temperatura ambiente.