

Zinc Rich Epoxi

Clasificación Pintura formulada en base a resinas epoxis y poliamidas de altos sólidos y Zinc en polvo.

Propiedades Extraordinario dureza y resistencia química; excelente poder anticorrosivo. Muy buena adherencia sobre distintos sustratos.

Finalidad Pintura de fondo o terminación.

Forma de expendio En envases de 1 y 4 litros.

Preparación de la Superficie Preferentemente arenar, de no ser posible desengrasar y fosfatizar o realizar otro tipo de limpieza.

Textura Semi mate.

Color Gris.

Relación de Mezcla Usar modulo completo.

Dilución Una vez que fue mezclado con el endurecedor, utilizar el diluyente epoxi para lograr viscosidad ideal, si fuese necesario. Dejar reposar 30 minutos antes de su aplicación.

Forma de Pintado Soplete o pincel.

Secado Libre de Polvo: 30 - 40 minutos
Secado al Tacto: 40 - 60 minutos
Secado Duro: 24 horas

Rendimiento Aproximadamente 12 metros cuadrados por litro, para un espesor de 70 micrones en capa seca.

Cuidados Especiales Vida útil de la mezcla: 8 a 10 horas.
Extremar las precauciones cuando se aplique con temperaturas inferiores a 5 °C.