

Laca Poliuret. Transparente Ext. para Maderas

Clasificación Pintura formulada en base a resinas poliéster especiales e isocianatos alifáticos.

Propiedades Extraordinaria dureza; elasticidad; magnífica estabilidad a la luz. Conservación de brillo y resistencia a la intemperie.

Finalidad Pintura de terminación exterior para aberturas, etc.

Forma de expendio En envases de 1, 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie Libre de polvo, humedad. Utilizar el mismo producto como base.

Textura Muy brillante.

Color Transparente.

Relación de Mezcla 2 partes de base con 1 parte de catalizador poliuretánico.

Dilución Una vez que fue mezclado con el catalizador, utilizar el diluyente poliuretánico para lograr viscosidad ideal solo si fuese necesario. Dejar reposar 20 minutos antes aplicar.

Forma de Pintado Aplicar dos manos cruzadas viscosidad de 18 a 22 segundos copa Ford nº 4 con un intervalo de 24 horas entre manos.

Secado Libre de Polvo: 30 - 40 minutos
Secado al Tacto: 50 - 60 minutos
Secado Duro: 6 - 8 horas

Rendimiento Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca.

Cuidados Especiales Vida útil de la mezcla: 12 a 14 horas.