

# Impermeabilizante para Muros y Techos

**Clasificación** Pintura formulada en base a un vehículo especial.

**Propiedades** Extraordinaria dureza; inmunidad agua y alcohol; gran resistencia mecánica. Fácil aplicación, muy buen secado, correcta nivelación y alta transitabilidad.

**Finalidad** Recubrimientos para pisos de madera.

**Forma de expendio** En envases de 4 y 20 litros.

**Preparación de la Superficie** Este material necesita ningún fondo o tapa poros, se aplica sobre si mismo.

**Textura** Brillante, semi brillo y semi mate.

**Color** Transparente.

**Relación de Mezcla** 4 partes de revestimiento ureico con 1 parte de catalizador ureico.

**Dilución** Una vez que fue mezclado con el catalizador, utilizar el diluyente ureico si fuese necesario.

**Forma de Pintado** Aplicar dos manos cruzadas viscosidad de 18 a 22 segundos copa Ford nº 4.

**Secado**  
 Libre de Polvo: 5 - 10 minutos  
 Secado al Tacto: 15 - 20 minutos  
 Secado Duro: 1 - 2 horas

**Rendimiento** Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca.

**Cuidados Especiales** Vida útil de la mezcla: 12 a 14 horas.  
 Ensayar previamente cuando se aplique sobre alguna anilina no utilizada con anterioridad. Las anilinas al aguarrás funcionan bien.