

# Fondo Anticorrosivo Epoxi monocomponente

**Clasificación** Pintura formulada en base a resinas epoxis modificadas y pigmentos anticorrosivos.

**Propiedades** Extraordinario dureza y resistencia química; excelente poder anticorrosivo. Muy buena adherencia sobre distintos substratos.

**Finalidad** Pintura de fondo.

**Forma de expendio** En envases de 4 y 20 litros.

**Preparación de la Superficie** Preferentemente arenar, de no ser posible usar desengrazante fosfatizante.

**Textura** Semi Mate.

**Color** Gris - Colorado (otros colores por pedidos).

**Relación de Mezcla** -

**Dilución** Utilizar el diluyente para fondo epoxi monocomponente para lograr viscosidad adecuada.

**Forma de Pintado** Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 18 - 22 segundos copa Ford N° 4.

**Secado**  
 Libre de Polvo: 30 - 40 minutos  
 Secado al Tacto: 40 - 60 minutos  
 Secado Duro: 3 - 4 horas

**Rendimiento** Aproximadamente 10 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca.

**Cuidados Especiales** -