

Imprimación Epoxi para Pisos

Clasificación Producto formulado en base a resinas epoxies y agentes de curado de alta resistencia.

Propiedades Fija, sella y uniforma el sustrato poroso.

Finalidad Base para pintura epoxi para pisos.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie En pisos de hormigón nuevo lavar con ácido muriático diluido al 20 % en agua dejar actuar unos minutos hasta que deje de burbujear y lavar con abundante agua.

Textura -

Color -

Relación de Mezcla 1 parte de componente A
1 parte de componente B
1,5 parte de componente C

Dilución Listo para usar.

Forma de Pintado 1 mano aplicada a pincel o rodillo.

Secado Libre de Polvo: 30 - 40 minutos
Secado al Tacto: 40 - 60 minutos
Secado Duro: 3 - 4 horas

Rendimiento Aproximadamente 5 a 10 metros cuadrados por litro, dependiendo de la porosidad del sustrato.

Cuidados Especiales Vida útil de la mezcla: 8 a 12 horas.
Aplicar la pintura de terminación luego de 1h y antes de 4 hs de aplicada la imprimación