

Piso Epoxi Autonivelante

Clasificación Mezcla de resinas epoxi, endurecedores y cargas inertes.

Propiedades Piso continuo sin juntas apto para tránsito vehicular ligero o medio, resistente a naftas, gasoil, aceites y grasas minerales.

Finalidad Pintura de terminación.

Forma de expendio -

Preparación de la Superficie Verificar curado completo del hormigón (28 días en condiciones normales).
 Eliminar capa superficial de agregados finos según ASTM D 4259.
 Verificar contenido de humedad según ASTM D 4263.
 Aplicar Imprimación para pisos epoxi Hoja técnica N° 047.-

Forma de Aplicación Vertido, rastrillado y laminado.

Espesor recomendado 3 milímetros

Consumo por m2 y espesor de 3mm 6 kgs

Habilitación al tránsito peatonal 16 horas

Habilitación al tránsito vehicular 72 horas

Temp. mínima de aplicación 5 °C

Cuidados Especiales Vida Util de la mezcla: Aproximadamente 4 horas a 25 °C.
 No aplicar en pisos de baja resistencia mecánica o con mezclas de cal y arena o con presencia de hidrofugantes.