

Fondo Epoxi 4:1 Alto Contenido Epoxídico

Clasificación Pintura formulada en base a resinas epoxis modificadas de altos sólidos y pigmentos anticorrosivos.

Propiedades Extraordinaria dureza y resistencia química; excelente poder anticorrosivo y elasticidad. Muy buena adherencia sobre distintos sustratos.

Finalidad Pintura anticorrosiva de fondo.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie Arenado Grado SA 2 1/2 o Fosfatizado.

Textura Semi mate.

Color Gris o Rojo.

Relación de Mezcla 4 partes del fondo con 1 parte catalizador para fondo AVE.

Dilución Una vez que fue mezclado con el endurecedor, utilizar el diluyente epoxi para lograr viscosidad ideal, si fuese necesario.

Forma de Pintado Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 22 - 26 segundos copa Ford N° 4.

Secado Secado al Tacto: 30 minutos máximo
Secado Duro: 6 horas máximo

Rendimiento Aproximadamente 10 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca.

Resistencia Niebla Salina Mínimo 1200 horas (ASTM - B117)

Cuidados Especiales Vida útil de la mezcla: 2 - 4 horas
La aplicación se debe realizar si la temperatura de la superficie a pintar es por lo menos de 3 °C superior a la temperatura del punto de rocío.