

Imprimación para Pisos Engrasados

Clasificación Producto formulado en base a resinas alkydicas de bajo peso molecular.

Propiedades Fija, sella y uniforma el sustrato poroso.

Finalidad Base para pintura de pisos engrasados.

Forma de expendio En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie En pisos usados de hormigón preferentemente hidrolavar con con agua caliente .

Textura -

Color -

Relación de Mezcla 20 partes de imprimación, 1 parte de catalizador.

Dilución Listo para usar.

Forma de Pintado 1 mano aplicada a pincel o rodillo.

Secado Libre de Polvo: 30 - 40 minutos
 Secado al Tacto: 40 - 60 minutos
 Secado Duro: 3 - 4 horas

Rendimiento Aproximadamente 5 a 10 m2 dependiendo de la porosidad del sustrato.

Cuidados Especiales Aplicar la pintura de terminación luego de 1h y antes de 4 hs de aplicada la imprimación.