



HOJA TÉCNICA N° **ALQ - 13**

PRODUCTO: **DIRECTO METAL NEGRO CHASSIS UN COMPONENTE**

Clasificación: Pintura formulada en base a resinas alquídicas puras y modificadas, con caucho coloreadas con pigmentos de óptimo poder cubritivo. Incluyéndose en su formulación pigmentos y cargas anticorrosivas.

Propiedades: Rápido secado. Excelente resistencia a la intemperie y corrosión. Extraordinaria adherencia y flexibilidad, combinados con un buen rendimiento.

Finalidad: Pintado de superficies metálicas Directo Metal interior y exterior. Ideal para autopartes, estructuras metálicas en general y chasis de remolques y bus.

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: Arenado o fosfatizado.

Textura: Semi mate.

Colores: Negro

Dilución: Con thinner para lacas.

Forma de Pintado: Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 20-22 segundos copa Ford n° 4.

Secado: Libre de Polvo: 15 - 30 minutos
Secado al Tacto: 30 - 60 minutos
Secado Duro: 6 - 8 horas

Resistencia a la corrosión: Cumple 500 horas en espesores superiores a 50 micrones secos según Norma: ASTM-B.117-13

Rendimiento: Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 20 a 25 micrones en capa seca.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: La aplicación sólo debe realizarse si la temperatura de la superficie a pintar es por lo menos de 3°C superior a la temperatura del punto final de rocío.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.