



HOJA TÉCNICA N° **EPO - 10**

PRODUCTO: **EPOXI NEGRO CHASIS**

Clasificación: Pintura formulada en base a resinas epoxis y poliamidas de altos sólidos y pigmentos anticorrosivos.

Propiedades: Extraordinaria dureza y resistencia química. Excelente poder anticorrosivo. Muy buena adherencia sobre distintos sustratos.

Finalidad: Pintura Tipo Directo Metal.

Forma de expendio: En envases de 1, 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: Preferentemente arenar. De no ser posible, usar desengra-zante fosfatizante.

Textura: Semi brillante.

Colores: Negro / Gris / Colorado (otros colores por pedidos).

Relación de Mezcla: 4 partes de fondo y 1 parte de endurecedor epoxi.

Dilución: Una vez que mezclado con el endurecedor, utilizar el diluyente epoxi para lograr la viscosidad ideal, de ser necesario. Dejar reposar 30 minutos antes de su aplicación.

Forma de Pintado: Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 24 segundos mínimo Copa Ford N° 4.

Secado: Libre de Polvo: 30 - 40 minutos
Secado al Tacto: máximo 45 minutos
Secado Duro: máximo 8 horas

Rendimiento: Aproximadamente 10 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Vida útil de la mezcla :12 a 24 horas.
La aplicación solo se debe realizar si la temperatura de la superficie a pintar es por lo menos de 3°C superior a la temperatura del punto de rocío.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.