



HOJA TÉCNICA N° **ALQ - 03**

PRODUCTO: **ESMALTES SINTÉTICOS DE LÍNEA**

Clasificación: Pintura formulada en base a resinas alquídicas puras y modificadas, coloreadas con pigmentos de excelente resistencia a la luz y óptimo poder cubritivo.

Propiedades: Fácil aplicación (adaptable a todos los sistemas). Rápido secado. Excelente brillo, nivelación y resistencia a la intemperie. Extraordinaria adherencia y flexibilidad, combinados con un buen rendimiento.

Finalidad: Pintado de superficies metálicas y maderas. Para interior y exterior. Ideal para máquinas agrícolas, acoplados, tanques y estructuras metálicas en general.

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: Normalmente se aplica sobre antióxidos sintéticos. Cuando se aplica directamente sobre metales utilizar alguna técnica de limpieza superior al trapeado con solventes.

Textura: Brillante. A pedido mate y semi mate.

Colores: Color a elección.

Dilución: Con diluyente para sintéticos entre 10% y 50 %, dependiendo del sistema de aplicación empleado.

Forma de Pintado: Sobre madera, luego de la impresión sintética blanca. Sobre metal, después del antioxido sintético. Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 18-22 segundos copa Ford n° 4.

Secado: Libre de Polvo: 15 - 30 minutos
Secado al Tacto: 30 - 60 minutos
Secado Duro: 6 - 8 horas

Rendimiento: Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 20 a 25 micrones en capa seca.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Sugerimos no diluir con nafta por problemas de toxicidad, ya que hay naftas que contienen plomo. Tampoco hacerlo con solventes de secado rápido puesto que puede quitar brillo al film de pintura.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.