



HOJA TÉCNICA N° **ESP - 08**

PRODUCTO: **FONDO HORNEABLE NEGRO PARA CATAFORESIS**

---

**Clasificación:** Anticorrosivo alquid-melamina de Última generación exento de cromatos y plomo.

**Propiedades:** Excelente barrera contra la corrosión. Sobresaliente performance en ensayos de niebla salina. Excelente poder de relleno.

**Finalidad:** Suministra una protección anticorrosiva a superficies ferrosas.

**Forma de expendio:** En envases de 20 litros.

**Preparación de la Superficie:** Arenado grado SA 2 1/2 o fosfatizado.

**Textura:** Brillante (58-68 unidades de brillo).

**Colores:** Negro.

**Dilución:** Listo para usar.

**Forma de Pintado:** Aplicar entre 90 y 100 micrones húmedo.

**Curado:** 30 minutos a 120°C.

**Rendimiento:** Aproximadamente de 10-11 metros cuadrados por litro en los espesores recomendados.

**Recomendaciones y Cuidados Especiales:** La aplicación solo se debe realizar si la temperatura de la superficie a pintar es por lo menos de 3°C superior a la temperatura del punto de rocío.

---

**LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.**