



HOJA TÉCNICA N° **POL - 17**

PRODUCTO: **FONDO POLIURETÁNICO 2 COMPONENTES 5:1**

Clasificación: Pintura formulada en base a resinas poliéster especiales e isocianatos alifáticos y pigmentos anticorrosivos.

Propiedades: Extraordinaria dureza. Excelente poder anticorrosivo.

Finalidad: Pintura de fondo.

Forma de expendio: En envases de 1, 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: Desengrase, fosfatizado. Si fuese necesario eliminar el óxido por medios mecánicos.

Textura: Semimate

Colores: Gris

Relación de Mezcla: 5 partes de Fondo con 1 parte de Catalizador Poliuretánico.

Dilución: Una vez que fue mezclado con el Catalizador, utilizar Diluyente Poliuretánico para lograr viscosidad ideal. Dejar reposar 20 minutos antes de usar.

Forma de Pintado: Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 18-22 segundos copa Ford N° 4.

Secado: Libre de Polvo: 10-15 minutos
Secado al Tacto: 25-30 minutos
Secado Duro: 4-6 horas

Rendimiento: Aproximadamente 8 metros cuadrados por litro, para un espesor de 45 micrones en capa seca. Para calcular el Rendimiento Real tomar en cuenta la pérdida de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Vida útil de la mezcla : 8-10 horas.
La aplicación solo se debe realizar si la temperatura de la superficie a pintar es, como mínimo, 3°C superior a la temperatura del punto de rocío.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.