



HOJA TÉCNICA N° **ALQ - 02**

PRODUCTO: **FONDO UNIVERSAL MONOCOMPONENTE**

Clasificación: Pintura formulada en base a resinas especiales importadas, plastificantes no migrantes y pigmentos anticorrosivos.

Propiedades: Extraordinario secado y adherencia (inclusive en superficies metálicas no ferrosas). Excelente poder anticorrosivo. Apto para diversos sistemas de terminación.

Finalidad: Pintura de fondo.

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: Desengrasar con solventes o fosfatizantes. Si fuese necesario eliminar el óxido por medios mecánicos.

Textura: Semi mate.

Colores: Ocre (otros colores por pedido).

Relación de Mezcla: Con Thinners de buena calidad 40 a 50 %.

Dilución: Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 16-18 segundos copa Ford N° 4.

Forma de Pintado: Dar entre 15 y 20 micrones si se recubre con terminación. Si va ser expuesto a la intemperie, aplicar entre 30 y 40 micrones.

Secado: Libre de Polvo: 1 - 2 minutos
Secado al Tacto: 5 - 10 minutos
Secado Duro: 60 - 90 minutos

Rendimiento: Aproximadamente 10 metros cuadrados por litro, para un espesor de 15 a 20 micrones en capa seca.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Ya que este producto puede presentar sedimento, agitar convenientemente antes de utilizar.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.