



HOJA TÉCNICA N° **LTX - 06**

PRODUCTO: **PINTURA ACUOSA PARA PISCINAS**

Clasificación: Recubrimiento basado en resinas elastómericas, pigmentos y cargas especiales.

Propiedades: Muy alta durabilidad a la intemperie, impermeable, gran adherencia y flexibilidad.

Finalidad: Pintura para piscinas.

Forma de expendio: En envases de 5, 10 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasa, hongos, oxido, polvo, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con lavandina diluida al 10% (1 parte de lavandina con 10 partes de agua). En caso de haber grietas, sellarlas.

Piscinas nuevas: Mantener la piscina llena los dos primeros meses de construida, para favorecer la eliminación de sales solubles. Si la superficie fue alisada, se recomienda lavar con ácido muriático diluido (1 parte de ácido + 3 partes de agua), luego enjuagar hasta que no queden manchas blancas. Dejar secar 48 hs antes de pintar.

Piscinas ya pintadas: Lijar suavemente y limpiar, de haber partes flojas, eliminar con cepillo de alambre, espátula u otro método adecuado.

Textura: Semi Mate

Colores: Celeste, Blanco.

Dilución: Si la piscina es nueva, aplicar la primer mano diluida al 25 % (3 partes de pintura + 1 parte de agua). Para manos sucesivas y mantenimiento, diluir al 10%.

Forma de Pintado: A pincel o rodillo. Se recomiendan dos a tres manos si la piscina es nueva. En mantenimiento se puede aplicar una mano.

Secado: Al tacto: 1 Hora / Entre manos: 4 Horas. Aplicada la última mano de pintura, dejar secar por lo menos 48 hs en verano o 1 semana en invierno antes de su llenado.

Rendimiento: Aproximadamente 8 a 10 metros cuadrados por litro y por mano.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Lavar los utensilios con agua y jabón. No pintar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C. No pintar si se prevé lluvia o alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.