



HOJA TÉCNICA N° **CAU - 01**

PRODUCTO: **PINTURA CAUCHO CLORADO**

Clasificación: Pintura formulada en base a resinas, cauchos y plastificantes no migrantes.

Propiedades: Extraordinaria resistencia a la humedad, acompañada de un buen comportamiento a los agentes químicos, a la acción mecánica y a los agentes atmosféricos.

Finalidad: Uso general, piletas de natación, pinturas para pisos, etc.

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: De acuerdo al sustrato y la mejor técnica posible.

Textura: Semi brillo.

Colores: Según Norma IRAM DEF D 1054.

Dilución: Con diluyente especial para caucho entre 20% y 30%.

Forma de Pintado: Pincel, rodillo o soplete convencional.

Sólidos: Mínimo 40% V/V.

Secado: Libre de Polvo: 5 - 10 minutos
Secado al Tacto: 10 - 20 minutos
Secado Duro: 30 - 60 minutos

Rendimiento: Aproximadamente 10 metros cuadrados por litro, variable con la porosidad del sustrato en un espesor de 40 micrones.

Recomendaciones y Cuidados Especiales:

1- Si la Superficie se Pinta POR PRIMERA VEZ:

- Las Piletas nuevas no deben pintarse hasta dos meses después de finalizada la construcción. Durante ese lapso hay que llenarlas de agua para "curar el material", caso contrario se puede producir eflorescencia en la Pintura. **Elimínelos con agua, detergente y cepillado intenso.**

- No utilizar fijadores, fondos ni enduídos.

- Es conveniente, en el caso de superficies muy lisas de cemento, deslustrarlas para aumentar la adherencia de la Pintura, para ello se puede utilizar una parte de ácido muriático diluido en tres partes de agua.

- En todos los casos se deben enjuagar con abundante agua y dejar secar por lo menos 48 hs antes de Pintar.

2- Si la Superficie YA ESTA PINTADA:

- Remover las partes flojas con cepillo de alambre, espátula u otro método. Si la pintura previa fuese a la cal o al agua se la debe remover totalmente con cepillo, agua y detergente o hidrolavadora. En todos los casos se debe enjuagar con abundante agua y dejar secar por lo menos 48 hs de pintar.

- Si fuese necesario reparar el revoque, realizar la mejora y proceder en esa zona como si se tratara de superficies nuevas.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.

Para mayor información dirigirse a Ingeniería de Producto Tel. 03471 - 425938 o al email: tecnico@pinturasquality.com.ar.