



HOJA TÉCNICA N° **ESP - 11**

PRODUCTO: **PRIMER ANTICORROSIVO LIBRE DE CROMO**

Clasificación: Producto formulado en base a resinas vinílicas y Pigmentos Anticorrosivos de última generación.

Propiedades: Extraordinaria Adherencia y Protección Anticorrosiva.

Finalidad: Pintura anticorrosiva de Fondo.

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: Granallado o Arenado, Desengrasado y Fosfatizado.

Textura: Mate.

Colores: Translúcido.

Dilución: Con Diluyente para Primer:
Inmersión: 14-16 seg Copa Ford N°: 4.
Soplete: 18-20 seg Copa Ford N°: 4.

Forma de Pintado: Inmersión, Soplete Convencional, Soplete Airless. Está excluída la Aplicación Electroestática.

Secado: Secado al Tacto: máximo 20 minutos.
Secado Duro: máximo 2 horas.

Rendimiento: Aproximadamente 25-30 metros cuadrados por litro, para un espesor de 10 micrones en capa seca.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: La aplicación solo se debe realizar si la temperatura de la superficie a pintar es por lo menos de 3°C superior a la temperatura del punto de rocío.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.