



HOJA TÉCNICA N° **ALQ - 12**

PRODUCTO: **PRIMER ECOLÓGICO ANTICORROSIVO**

---

**Clasificación:** Pintura formulada en base a resinas alquídicas puras y modificadas, con pigmentos inhibidores de la corrosión de nueva generación (libres de Cromo), pigmentos colorativos (libres de Cromo y Plomo) y cargas inertes micronizadas.

**Propiedades:** Muy rápido secado. Suave textura para evitar el lijado. Extraordinaria adherencia y muy buen efecto inhibidor de la corrosión, combinados con un buen rendimiento.

**Finalidad:** Pintura de fondo en superficies metálicas o de terminación en acabados Mate. Aumenta considerablemente la adherencia del esmalte al metal, al hacer de capa intermedia.

**Forma de expendio:** En envases de 20 litros.

**Preparación de la Superficie:** Desengrasado - Fosfatizado. Si fuese necesario eliminar el Óxido por medios mecánicos.

**Textura:** Mate.

**Color:** Verde.

**Dilución:** Con Diluyente Sintéticos hasta un 50%, dependiendo del sistema de aplicación empleado.

**Forma de Pintado:** Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 17-20 segundos copa Ford N° 4.

**Secado:** Libre de Polvo: 5 - 10 minutos  
Secado al Tacto: 30 minutos máximo  
Secado Duro: 2 horas máximo

**Rendimiento:** Aproximadamente 12 a 16 metros cuadrados por litro, para un espesor de 20 a 25 micrones en capa seca.

**Recomendaciones y Cuidados Especiales:** La aplicación solo se debe realizar si la temperatura de la superficie a pintar es por lo menos de 3°C superior a la temperatura del punto de rocío.

---

**LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.**