



HOJA TÉCNICA N° **URE - 01**

PRODUCTO: **REVESTIMIENTO UREICO PARA MUEBLES**

Clasificación: Pintura formulada en base a resinas ureicas.

Propiedades: Extraordinaria dureza. Inmunidad agua y alcohol. Gran resistencia mecánica. Fácil aplicación, muy buen secado y excelente nivelación.

Finalidad: Pintura para muebles de interiores.

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: Fondo catalizable 4:1 o sobre sí mismo.

Textura: Brillante, semi brillo y semi mate.

Colores: Color a elección , o transparente.

Relación de Mezcla: 4 partes de revestimiento ureico con 1 parte de catalizador ureico.

Dilución: Una vez que mezclado con el catalizador, utilizar el diluyente ureico si fuese necesario.

Forma de Pintado: Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 18-22 segundos copa Ford n° 4.

Secado: Libre de Polvo: 5 - 10 minutos
Secado al Tacto: 15 - 20 minutos
Secado Duro: 1 - 2 horas

Rendimiento: Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 20 a 25 micrones en capa seca.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Vida útil de la mezcla: 12 a 14 horas. Ensayar previamente cuando se aplique sobre anilina.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.